

## 中华人民共和国国家标准

## 木质活性炭试验方法 表观密度的测定

GB/T 12496.1—1999

代替 GB/T 12496.18—1990

## **Test methods of wooden activated carbon**

### **Determination of apparent density**

1 范圍

本标准规定了颗粒活性炭表观密度测定的试验方法。

本标准适用于粒度大于  $180 \mu\text{m}$  量占 90% 以上的活性炭。

## 2 方法提要

以体积为 100 mL 量筒中的紧装活性炭的质量(g)表示表观密度。

### 3 仪器

- 3.1 量筒, 100 mL。
  - 3.2 天平, 感量 0.01 g。
  - 3.3 橡皮锤。

## 4 操作步骤

- 4.1 取试样 120 mL, 依产品粒度要求, 用最大与最小孔径筛层, 在振筛机上过筛 60 s, 除去试样中不符合产品粒度要求的炭粒。
  - 4.2 将试样轻轻地装入 100 mL 量筒内, 用橡皮锤轻轻敲击量筒底部, 并再次添加试样继续敲击, 直至试样的体积正好是在 100 mL 而不再减少为止。
  - 4.3 将量筒内试样倒入容器内称量。

## 5 结果计算

$$\rho = \frac{m(1 - m_1)}{100} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中:  $\rho$ —表观密度, g/mL;

*m*—量筒内试样质量,g;

$m_1$ —水分, %。

## 6 精密度和偏差

同一实验室相对标准偏差不大于 2%。